



## FILM AUTOMATICO ALTA RIGIDITA'

### DESCRIZIONE

Film estensibile in polietilene, coestruso a tre strati, LLDPE (tecnologia Cast) destinato all'applicazione automatica, con pre-stiro garantito 100% e pre-stiro massimo 120%. Elevatissima resistenza alla puntura. Elevata forza di serraggio. Consente l'applicazione anche su pallet con numerose sporgenze, assicurando stabilità anche a bassi spessori. Nella versione standard è neutro con collante interno.

### GAMMA PRODOTTI

Standard, collante rovescio, scivoloso, scivoloso rovescio.

© **DuniaROLL** Disponibile in bobine coreless per un maggior risparmio.

### UTILIZZO

Consigliato su macchine anche senza pre-stiro. Anche applicato a spessori ridotti presenta minime percentuali di rottura e garantisce un buon serraggio anche in presenza di numerose sporgenze. Consente risparmi rispetto a prodotti di più elevato spessore o a film pre-stirati di basso spessore. Nella versione standard il prodotto è sempre presente a stock per garantire consegne rapide.



## PERSONALIZZAZIONI

	unità	valore
Fascia	mm	70 - 500
Spessore	µm	8 - 10
Diametro	mm	230 max
Mandrino standard	mm	Ø interno 76
Colore*		B, N, trasparente, colorato a richiesta
Stampa*		fino a tre colori
Additivi*		su richiesta
Strato scivoloso*		interno o esterno

\* = Lavorazioni soggette a ordinativi minimi. Richiedere maggiori informazioni a referente DuniaPack.

## DATI TECNICI

	unità	valore	tolleranza	metodo
Spessore	µm	10	± 1	PLT 01
	unità	valore	valore	metodo
Carico di rottura	n/mm <sup>2</sup>	MD ≥ 50	TD ≥ 18	ASTM D882
Allungamento a rottura	%	MD ≥ 230	TD ≥ 380	ASTM D882
Potere collante	cN	125	± 15%	ASTM D5458
Prestiro massimo	%	120		PLT 18
Prestiro garantito	%	100		PLT 18

## SCELTA SPESSORE

peso del pallet:	tipo di pallet:	con profilo regolare	con piccole sporgenze*	con grandi sporgenze*
< 300 kg				
300 - 500 kg				
> 500 kg				

\* = per piccole sporgenze si intendono sino a 75mm, per grandi sporgenze si intendono superiori a 75mm.

