



## FILM AUTOMATICO EXTRA SLIM ALTA RIGIDITA'

### DESCRIZIONE

Film estensibile in polietilene, coestruso a 7 strati, LLDPE (tecnologia Cast) destinato all'applicazione automatica, con prestiro garantito 50% e prestiro massimo 70%. ELEVATISSIMA resistenza alla puntura. Elevata forza di serraggio. Consente l'applicazione anche su pallet con numerose sporgenze, assicurando stabilità anche a bassi spessori. Nella versione standard è neutro con collante interno.

### GAMMA PRODOTTI

Standard, collante rovescio, scivoloso, scivoloso rovescio.

### UTILIZZO

Da impiegare su macchine anche senza prestiro. Anche applicato a spessori ridotti presenta minime percentuali di rottura e garantisce un buon serraggio anche in presenza di numerose sporgenze. Consente risparmi rispetto a prodotti di più elevato spessore o a film prestirati di basso spessore. Nella versione standard il prodotto è sempre presente a stock per garantire consegne rapide.



## PERSONALIZZAZIONI

|                   | unità | valore            |
|-------------------|-------|-------------------|
| Fascia            | mm    | 50                |
| Spessore          | µm    | 8 -10 - 12 - 15   |
| Diametro          | mm    | 230 max           |
| Mandrino standard | mm    | Ø interno 76      |
| Colore*           |       | trasparente       |
| Stampa*           |       |                   |
| Additivi*         |       | su richiesta      |
| Strato scivoloso* |       | interno o esterno |

\* = Lavorazioni soggette a ordinativi minimi. Richiedere maggiori informazioni a referente DuniaPack.

## DATI TECNICI

|                        | unità             | valore   | tolleranza | metodo     |
|------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| Spessore               | µm                | 10       | ± 1        | PLT 01     |
|                        | unità             | valore   | valore     | metodo     |
| Carico di rottura      | n/mm <sup>2</sup> | MD ≥ 50  | TD ≥ 18    | ASTM D882  |
| Allungamento a rottura | %                 | MD ≥ 230 | TD ≥ 380   | ASTM D882  |
| Potere collante        | cN                | 125      | ± 15%      | ASTM D5458 |
| Prestiro massimo       | %                 | 70       |            | PLT 18     |
| Prestiro garantito     | %                 | 50       |            | PLT 18     |

## SCELTA SPESSORE

| peso del pallet: | tipo di pallet: | con profilo regolare | con piccole sporgenze* | con grandi sporgenze* |
|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| < 300 kg         |                 |                      |                        |                       |
| 300 - 500 kg     |                 |                      |                        |                       |
| > 500 kg         |                 |                      |                        |                       |

\* = per piccole sporgenze si intendono sino a 75mm, per grandi sporgenze si intendono superiori a 75mm.

